



Weber Vuurvaste metselmortel

- **Weber Vuurvaste metselmortel is :**
- **bestand tegen temperaturen tot 800°C**
- **Geschikt voor BBQ of openhaard**

Weber Vuurvaste metselmortel is een metselmortel die ontwikkeld is voor het metselen van vuurvaste stenen. Doordat de metselmortel een hoge weerstand heeft tegen vuur is het de perfecte mortel voor het maken van metsel- of raapwerk in schoorstenen of open haarden (gesloten of open). De vuurvastemortel is daarnaast net zo geschikt voor het maken van ovens en barbecues.

TOEPASSING

- Geschikt voor binnen en buiten.
- Geschikt voor voegbreedtes van 5 tot 8 mm.
- Weber Vuurvaste metselmortel is bestand tegen temperaturen tot 800°C en daarom uitstekend geschikt voor het metselen of berapen van schoorstenen, gesloten of open haarden, barbecues, ovens, etc.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Weber Vuurvaste metselmortel is geschikt voor de verwerking van metsel- of raapwerk met voegdiktes van 5 tot 8 millimeter. De mortel is bestand tegen temperaturen tot 800 °C.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

Voor alle toepassingen moet de ondergrond schoon, draagkrachtig en vetvrij zijn en ontdaan van losse delen. Chamotte metselstenen hebben een hoge wateropslorping, om verbranding van de vuurvaste metselmortel te voorkomen de metselstenen minimaal 24 uur voor verwerking langere tijd dompelen en bewaren onder folie. De metselstenen winddroog verwerken. Winddroge stenen zijn vochtig van binnen en droog van de buitenzijde om smetten te voorkomen.

AANMAKEN

Voeg $\pm 0,8$ liter water toe aan Weber Vuurvaste metselmortel en meng deze tot een klontvrije substantie met een elektrische menger (ca. 600 TPM).

VERWERKEN

Verwerk vuurvaste specie boven 5°C. Verwerk metselstenen vorst- en ijsvrij. De verwerkingstijd van Weber Vuurvaste metselmortel is ca. 30 minuten.
Geschikt voor metselwerk en raaplagen van 5 mm. tot 8 mm.

AFWERKEN

Alvorens raaplagen aan te brengen ervoor zorgen dat de bakstenen voldoende vocht bevatten. Houd het metsel- of raapwerk vochtig gedurende enkele dagen om verbranding van de mortel te voorkomen.

AANVULLENDE INFORMATIE

Gereedschap met water reinigen. Verharde mortel mechanisch verwijderen.

LET OP

Weber Vuurvaste metselmortel niet gebruiken voor raaplagen in de vuurzone.

TIPS

Het wateropnemende vermogen van vuurvaste stenen is hoog. Dompel de stenen gedurende meerdere minuten en bewaar ze een dag onder plastic alvorens ze te verwerken.

LEVERINGSVORM

Doos van 5 kg.

KLEUR

Grijs

VERBRUIK

Metselwerk met metselstenen (210 x 100 x 50 mm) voegdikte van 5 mm. Ca. 23 kg/m²
Voor raaplagen per mm. laagdikte Ca. 1,8 kg/ m²

DOSERING

$\pm 0,8$ leidingwater is voldoende voor 5 kg. Weber Vuurvaste metselmortel.

GEREEDSCHAP

Troffel, speciekuip, boorspindel met boormachine (600 t/min.)

HOUDBAARHEID

Indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 24 maanden houdbaar na productiedatum.